

ARDESIA

Protettivo ravvivante impermeabilizzante

DESCRIZIONE ED IMPIEGO

Protettivo ravvivante, impermeabilizzante ad elevata penetrazione per esterni ed interni, per ardesia (detta anche pietra di Lavagna), pietre, calcestruzzo e cemento; ARDESIA penetra in profondità nei supporti trattati, garantendo un'ottima tenuta pellicolare anche su superfici piane ed una protezione da macchie ed infiltrazioni di acqua, causa della formazione di funghi, alghe e rotture dovute ai cicli di gelo e disgelo. Di facile applicazione, consolida i supporti lapidei sia nuovi che logorati dall'esposizione agli agenti atmosferici e dall'uso improprio di prodotti detergenti aggressivi; è esente da solventi, inodore, non infiammabile ed è indicata per zoccolature, lastre per coperture, facciate a vista e manufatti vari.

DATI TECNICI E DI APPLICAZIONE

COMPOSIZIONE: A base di micro-emulsioni acquose, pigmenti ad alta resistenza ed additivi selezionati	
PESO SPECIFICO: 1050 ± 20 g/l (a 20°C)	VISCOSITÀ: 10" (Coppa Ford n°4 a 25°C)
SOLIDI IN VOLUME: 12,0 ± 1,0%	RESISTENZA GLI ALCALI (UNI 10795): Alta
RESA: 12 m ² /l (due mani)	RICOPERTURA: 6 h (a 20°C/65% U.R.)
TINTA: Nero ardesia	CONFEZIONI (L): 1 - 5
APPLICAZIONE E DILUIZIONE (con acqua):	Rullo pronto all'uso Pennello pronto all'uso Spruzzo 10% vol.

AVVERTENZE

- Teme il gelo
- Agitare accuratamente prima dell'uso
- Non applicare su supporto caldo e sotto l'azione diretta del sole
- Non applicare con atmosfera nebbiosa o piovosa, a causa dell'elevata percentuale di umidità
- Applicare a temperatura compresa tra +5°C e +30°C ed umidità relativa <65%
- Proteggere marmi, vetri e parti verniciate
- Dopo l'uso lavare gli attrezzi con acqua
- Stoccare in luogo asciutto ed al riparo dal sole

MODALITA' DI APPLICAZIONE

Pulire preventivamente con cura le superfici da trattare da polvere, macchie di unto e materiale non perfettamente aderente, per non compromettere la perfetta penetrazione ed ancoraggio del prodotto; applicare una o più mani di ARDESIA in funzione dell'assorbimento del supporto e della protezione finale richiesta.

N.B: Su superfici piane, proteggere dalla pioggia battente nei primi giorni successivi all'applicazione e per supporti molto assorbenti, applicare preventivamente una mano di ARDESIA, diluito al 50% con acqua .

VOCE DI CAPITOLATO	ARDESIA - Protettivo ravvivante, impermeabilizzante ad elevata penetrazione per esterni ed interni, a base di micro-emulsioni acquose; indicato per ardesia, pietre scure, calcestruzzo e cemento. Applicare sulle superfici da trattare opportunamente preparate, uno o più strati di prodotto con consumo medio di 0,042 l/m² per mano. Al m² €
---------------------------	--