

FIX RIEMPITIVO

Consolidante ad effetto arenino alcali-resistente

DESCRIZIONE ED IMPIEGO

Consolidante ad effetto arenino alcali-resistente, per esterni ed interni, indicato per tutti i tipi di supporti quali gesso, cartongesso, rasature a calce, intonaci civili a base calce e/o cemento e pannelli di polistirolo. La sua formula ad altissima tecnologia, colloca FIX RIEMPITIVO tra i prodotti a base acqua presenti sul mercato, con maggior penetrazione e consolidamento in profondità dei supporti trattati, resistenza alla fuoriuscita di sali solubili e tenuta finale della tinta del prodotto di finitura dovuta ad umidità interna; di facile applicazione, possiede buona copertura ed un'ottimo potere mascherante. E' indicato come primer nei cicli termici ThermoTEK SYSTEM e di incapsulamento dell'amianto (Eternit), e come consolidante di eccellenza in cicli tradizionali a base di prodotti acrilici, vinilici, silossanici, silicati e calce.

DATI TECNICI E DI APPLICAZIONE

COMPOSIZIONE: A base di polimeri acrilici in emulsione acquosa, biossido di titanio, cariche a granulometria calibrata ed additivi selezionati	
PESO SPECIFICO: 1400 ± 20 g/l (a 20°C)	VISCOSITÀ: 10000 ± 2500 cP (Brookfield DV-I/10 rpm a 25°C)
SOLIDI IN VOLUME: 40 ± 1%	RESISTENZA GLI ALCALI (UNI 10795): Alta
RESA: 6 m ² /l (una mano)	RICOPERTURA: 24 h (a 20°C/65% U.R.)
TINTA: Bianco	CONFEZIONI (L): 1 - 5 - 14
APPLICAZIONE E DILUIZIONE (con acqua):	Rullo 10% vol. Pennello 20% vol.

AVVERTENZE

- Teme il gelo
- Agitare prima dell'uso
- Non applicare su supporto caldo e/o sotto l'azione diretta del sole
- Non applicare con atmosfera nebbiosa a causa dell'elevata percentuale di umidità
- Applicare a temperatura compresa tra +5°C e +30°C ed umidità relativa <65%
- Proteggere marmi, pietre, vetri e parti verniciate
- Dopo l'uso lavare accuratamente gli attrezzi con acqua
- Stoccare in luogo asciutto ed al riparo dal sole

MODALITA' DI APPLICAZIONE

Il supporto deve essere asciutto, coeso ed esente da muffe, funghi, alghe ed efflorescenze saline; applicare preventivamente:

CLEANER in presenza di muffe, funghi ed alghe.

REMOVER in presenza di efflorescenze saline (salnitro).

N.B: per aumentare le proprietà idrorepellenti ed antisalnitro, diluire con IDRO REP (2 L x 14 L).

- **Su intonaco nuovo o stagionato a base calce o calce/cemento:** Dopo stagionatura della malta, in base alle indicazioni dei fornitori (consigliata minimo 30/40 giorni), applicare una mano di FIX RIEMPITIVO; dopo minimo 24 ore, applicare i cicli termici ThermoTEK SYSTEM o eventualmente altra finitura per esterni o interni.
- **Su rasature a calce o gesso, cartongesso, polistirolo o vecchie pitturazioni:** Applicare una mano di FIX RIEMPITIVO; dopo minimo 24 ore, applicare il ciclo di finitura scelto.
- **Su intonaco o rasature con presenza di salnitro:** asportare il materiale non perfettamente coeso ed procedere con il ciclo REMOVER; a superficie perfettamente asciutta, applicare una o due mani di FIX RIEMPITIVO. Dopo minimo 24 ore, procedere all'eventuale rasatura o applicare il ciclo di finitura scelto.

N.B: Prima dell'utilizzo, consultare attentamente le schede tecniche dei prodotti coinvolti nell'applicazione.

VOCE DI CAPITOLATO	FIX RIEMPITIVO - Consolidante ad effetto arenino alcali-resistente, per esterni ed interni; a base di polimeri acrilici in emulsione acquosa. Applicare su superfici murali opportunamente preparate, uno strato di prodotto con consumo medio di 0,167 l/m² Al m² €
---------------------------	---

TEKpaint si riserva di aggiornare senza preavviso, le informazioni qui riportate avente carattere indicativo; qualora il prodotto venga impiegato fuori dal proprio diretto controllo, ne limita la responsabilità alla sola qualità.