

IDRO MATT

Idropittura traspirante opaca antimuffa ad alta copertura

DESCRIZIONE ED IMPIEGO

Idropittura traspirante opaca antimuffa per interni, idonea per la pitturazione di superfici murali nuove o precedentemente pitturate, in particolare pareti e soffitti con presenza di forte umidità e dove si voglia una finitura estremamente traspirante al vapor d'acqua. Di facile applicazione possiede ottimo punto di bianco, ottima copertura da bagnato e da asciutto ed una opacità pellicolare mascherante. Può essere eventualmente tinteggiata con le tradizionali paste coloranti concentrate o con qualsiasi sistema tintometrico in tonalità medie-pastello; si raccomanda, per un'uniformità di tinta finale o per la prosecuzione di tinteggiature, di utilizzare lo stesso lotto di produzione del prodotto usato in precedenza come base di tinteggio.

DATI TECNICI

COMPOSIZIONE: A base di cellulose naturali, polimeri acrilici in emulsione acquosa, biossido di titanio, cariche minerali a granulometria calibrata ed additivi selezionati	
PESO SPECIFICO: 1600 ± 0020 g/l (a 20°C)	VISCOSITÀ: 15000 ± 2500 cP (Brookfield DV-I/10 rpm a 25°C)
SOLIDI IN VOLUME: 46 ± 1%	PERMEABILITA' AL VAPORE (UNI 10795): Alta
RESA: 6 m ² /l (due mani)	RICOPERTURA: 4 h (a 20°C/65% U.R.)
TINTA: Bianco e tinte cartella (NCS)	CONFEZIONI (L): 5 - 14
APPLICAZIONE E DILUIZIONE (con acqua):	Rullo 20% vol. Pennello 30% vol.

AVVERTENZE

- Teme il gelo
- Agitare prima dell'uso
- Applicare a temperatura compresa tra +10°C e +30°C ed umidità relativa <65%
- Dopo l'uso lavare gli attrezzi con acqua
- Stoccare in luogo asciutto ed al riparo dal sole

MODALITA' DI APPLICAZIONE

La superficie deve essere pulita ed asciutta ed esente da parti non coese; applicare preventivamente CLEANER in presenza di muffe e funghi.

- **Muri nuovi:** Applicare una mano a pennello di LATTEX su tutta la superficie; dopo minimo 4 ore, applicare due mani di IDRO MATT a pennello o rullo (vedi diluizioni).
- **Muri già pitturati con idropitture lavabili:** Applicare due mani di IDRO MATT a pennello o rullo (vedi diluizioni), su tutta la superficie.
- **Muri già pitturati con tempere, pitture a calce o sfarinanti:** Stuccare e carteggiare se necessario, pulire il muro con spugna umida ed applicare una mano a pennello di LATTEX sulle eventuali stuccature; dopo minimo 4 ore, applicare due mani a pennello o rullo (vedi diluizioni), su tutta la superficie.

N.B: Prima dell'uso, consultare attentamente le schede tecniche dei prodotti coinvolti nell'applicazione.

VOCE DI CAPITOLATO	IDRO MATT - Idropittura traspirante opaca antimuffa per interni ad alta copertura, indicata per superfici nuove o precedentemente pitturate di strutture civili ed industriali; a base di cellulose naturali e polimeri acrilici in dispersione acquosa. Applicare su superfici murali già predisposte, uno strato di prodotto con consumo medio di 0,166 l/m² Al m² €
---------------------------	---