

IDRO REP

Consolidante impermeabilizzante ad effetto barriera

DESCRIZIONE ED IMPIEGO

Protettivo consolidante, impermeabilizzante ad elevata penetrazione per esterni ed interni, indicato per tutti i tipi di materiali porosi come cotto, laterizi, klinker, cemento, calcestruzzo, pietre naturali, porfido. IDRO REP, impermeabilizza e consolida in profondità i supporti trattati, garantendo una protezione ottimale dalle infiltrazioni di acqua, causa della formazione di efflorescenze saline, muffe e danni alle strutture dovute ai cicli di gelo e disgelo. Di facile applicazione non crea film superficiale, lascia traspirare il supporto, non ingiallisce in alcuna condizione ambientale e di invecchiamento; indicato per impermeabilizzare tetti, terrazzi, come finitura idrorepellente su cicli con prodotti a base Quarzo e Silicati e come antisale su intonaco fresco. Il prodotto normalmente non altera il colore o l'aspetto finale dei supporti; si consiglia di eseguire prove preliminari, se applicato in più mani (a rifiuto), su alcune pietre naturali o materiali a basso assorbimento, perché potrebbe conferire un leggero "effetto bagnato".

DATI TECNICI E DI APPLICAZIONE

COMPOSIZIONE: A base di polimeri silossanici, micro-emulsioni acquose ed additivi selezionati	
PESO SPECIFICO: 1005 $\pm$ 5 g/l (a 20°C)	VISCOSITÀ: 10" (Coppa Ford n°4 a 25°C)
SOLIDI IN VOLUME: 10,0 $\pm$ 1,0%	RESISTENZA GLI ALCALI (UNI 10795): Alta
RESA: 5-10 m ² /l (una mano in base all'assorbimento del supporto)	RICOPERTURA: 6 h (a 20°C/65% U.R.)
TINTA: Lattescente	CONFEZIONI (L): 1 - 5
APPLICAZIONE:	Pennello pronto all'uso Rullo pronto all'uso Spruzzo pronto all'uso

AVVERTENZE

- Teme il gelo
- Applicare a temperatura compresa tra +5°C e +30°C ed umidità relativa <65%
- Non applicare su supporto caldo e/o sotto l'azione diretta del sole
- Non applicare con atmosfera nebbiosa a causa dell'elevata percentuale di umidità
- Proteggere marmi, vetri e parti verniciate
- Dopo l'uso lavare accuratamente gli attrezzi con acqua
- Stoccare in luogo asciutto ed al riparo dal sole

MODALITA' DI APPLICAZIONE

- **Su cotto, laterizi, klinker, cemento, calcestruzzo, pietre, porfido:** Lavare le superfici da trattare con un detergente specifico, in modo da favorire la penetrazione in profondità del prodotto; dopo minimo 48 ore dal lavaggio o dalla pioggia, applicare IDRO REP in modo uniforme in una o più mani in base all'assorbimento del supporto. Su terrazzi e pavimentazioni è consigliabile stuccare le fughe e riempire le fessure superiori al millimetro, quindi applicare preventivamente una mano di IDRO REP sulle fughe ed una su tutta la superficie in modo uniforme, asportando l'eventuale eccesso di prodotto entro 10/15 minuti con un panno o carta assorbente. La perfetta impermeabilizzazione si ottiene con l'applicazione di più mani (a rifiuto), anche bagnato su bagnato, in base all'assorbimento del supporto da trattare.
- **Finiture a base Quarzo e Silicati:** Applicare una mano di IDRO REP.
- **Barriera Chimica e/o trattamento antisale :** applicare sul supporto stonacato a pennello o spruzzo (a bassa pressione), una o due mani di IDRO REP a distanza di minimo 6 ore l'una dall'altra.

VOCE DI CAPITOLATO	IDRO REP - Protettivo consolidante ed impermeabilizzante ad elevata penetrazione ad effetto barriera, per esterni ed interni; a base di resine silossaniche e micro-emulsioni acquose. Applicare sulle superfici da trattare opportunamente preparate, uno o più strati di prodotto con consumo medio di 0,150 l/m² per mano. Al m² €
---------------------------	--