

Primer consolidante ed additivo di adesione

DESCRIZIONE ED IMPIEGO

Additivo per migliorare le caratteristiche meccaniche e di adesione di impasti a base calce e/o cemento per massetti, intonaci, rasature a basso spessore e come additivo per boiacche cementizie ad alta adesività usate come ponte di adesione. Gli impasti modificati con LATTEX, dopo presa ed indurimento finale, mostrano una migliore aderenza a tutte le superfici, una migliore resistenza alla flessione e all'abrasione, una maggior impermeabilità e resistenza ai cicli di gelo/disgelo ed una migliore resistenza chimica agli acidi ed alcali. Se utilizzato come primer consolidante per interni ed esteri o ponte di adesione, il prodotto va diluito con 10 parti di acqua.

DATI TECNICI

COMPOSIZIONE: A base di copolimero sintetico in emulsione acquosa e speciali additivi	
PESO SPECIFICO: 1020 ± 20 g/l (a 20°C)	VISCOSITÀ: 250 ± 50 cP (Brookfield DV-I/10 rpm a 25°C)
SOLIDI IN VOLUME: 45 ± 1%	RESISTENZA AGLI ALCALI (UNI 10795): Alta
CONFEZIONI (L): 1 - 5	

AVVERTENZE

- Teme il gelo
- Non usare puro come primer o ponte di adesione
- Usare gli impasti a temperatura compresa tra +5°C e +30°C ed umidità relativa <65%
- In caso di condizioni ambientali molto calde o ventose, nebulizzare con acqua la superficie e proteggere adeguatamente da un'essiccazione troppo rapida.
- Dopo l'uso lavare immediatamente gli attrezzi con acqua
- Stoccare in luogo asciutto ed al riparo dal sole

MODALITA' DI APPLICAZIONE

Le superfici sulle quali si devono eseguire i massetti, gli intonaci o le rasature con LATTEX, devono essere solide, compatte e pulite. Parti friabili o in fase di distacco, polvere, tracce di olio o disarmanti, vernici, pitture esistenti, devono essere eliminate mediante accurata sabbiatura o spazzolatura o lavaggio con acqua in pressione. Il supporto va poi bagnato a saturazione, ma senza lasciar acqua in eccesso sulla superficie, che potrebbe funzionare come antiadesivo.

• **Preparazione di boiacche di adesione da applicare prima del getto di massetti o rasature sui vecchi supporti cementizi o come ponte di adesione:**

Dosaggio in peso: 1 parte LATTEX - 1 parte Acqua - 2 parti Cemento Portland 32,5

• **Preparazione di rasature fino ad 1 cm, per interni ed esterni, dotate di particolare adesione e resistenza:**

Dosaggio in peso: 1 parte LATTEX - 1 parte Acqua - 4 parti Cemento (grigio o bianco) - 4 parti Sabbia fine

N.B: Prima della gettata applicare una boiacca (come da indicazione), per assicurare una perfetta adesione sulla vecchia superficie cementizia; non attendere che la boiacca sia asciutta, ma gettare fresco su fresco.

• **Preparazione di intonaci per interni ed esterni a base cemento, con ottima adesione al supporto, migliore impermeabilità all'acqua, maggiore resistenza agli agenti atmosferici e migliore elasticità:**

Dosaggio in peso: 1 parte LATTEX - 1 parte Acqua - 4 parti Cemento Portland 32,5 - 15 parti Inerti

• **Preparazione di intonaci per interni ed esterni a base calce idraulica, con ottima adesione al supporto, migliore impermeabilità all'acqua, maggiore resistenza agli agenti atmosferici e migliore elasticità:**

Dosaggio in peso: 1 parte Acqua (con ¼ di LATTEX) - 1 parte di Calce Idraulica - 3 parti di Sabbia

• **Rinzaffo:**

Dosaggio in peso: 1 parte LATTEX - 1 parte Acqua - 3 parti Cemento Portland 32,5 - 3 parti Sabbia

VOCE DI CAPITOLATO	LATTEX - Primer consolidante ed additivo di adesione per malte a base Calce e/o Cemento; a base di copolimeri sintetici in emulsione acquosa.
---------------------------	--