

RASER

Rasante termico elastico fibrato

DESCRIZIONE ED IMPIEGO

Rasante termico fibrato ad effetto arenino per esterni, con caratteristiche di elevata traspirabilità ed elasticità pellicolare; possiede un'eccellente potere di adesione su vecchi intonaci e può essere applicato su qualsiasi tipo di supporto a base calce o calce/cemento nuovo o con presenza di vecchie pitture di qualsiasi natura. Di facile applicazione è indicato come malta termica nei cicli ThermoTEK SYSTEM Esterni Plus e Standard.

DATI TECNICI E DI APPLICAZIONE

COMPOSIZIONE: A base di polimeri acrilici modificati in emulsione acquosa, cariche a granulometria calibrata a bassa conducibilità termica ed additivi selezionati	
PESO SPECIFICO: 980 ± 20 g/l (a 20°C)	VISCOSITÀ: Pasta morbida
SOLIDI IN VOLUME: 63 ± 1%	GRANULOMETRIA: 1,0 mm
RESA: 1,4 l/ m ² (una mano)	RESA ThermoTEK SYSTEM Esterni: 4,0 l/m ²
RICOPERTURA: 24 h (a 20°C/65% U.R.)	PERMEABILITA' AL VAPORE (UNI EN ISO 7783): Classe I (alta)
TINTA: Bianco naturale	CONFEZIONI (L): 14
APPLICAZIONE: (pronto all'uso)	Frattazzo Inox Dentato (10x10) Frattazzo Inox

AVVERTENZE

- Teme il gelo
- Prima dell'uso, agitare accuratamente con trapano miscelatore
- Non applicare su supporto caldo e sotto l'azione diretta del sole
- Non applicare con atmosfera nebbiosa o piovosa, a causa dell'elevata percentuale di umidità
- Applicare a temperatura compresa tra +5°C e +30°C ed umidità relativa <65%
- Proteggere la superficie pitturata dalla pioggia battente
- Dopo l'uso lavare accuratamente gli attrezzi con acqua
- Stoccare in luogo asciutto ed al riparo dal sole

MODALITA' DI APPLICAZIONE

La superficie deve essere pulita ed asciutta ed esente da parti non coese; applicare preventivamente: CLEANER, in presenza di muffe, funghi ed alghe.

• Ciclo ThermoTEK SYSTEM Esterni, su intonaco nuovo o stagionato a base calce o calce/cemento:

Dopo stagionatura di minimo 30/40 giorni (per superfici nuove):

Fase 1: Applicare con frattazzo inox RASER e posizionare gli angolari in pvc (provvisi di rete), schiacciando in modo da ancorarli al supporto.

Fase 2: Applicare RASER con frattazzo inox dentato (10x10 mm) e posizionare la rete di armatura da 150 gr/m², schiacciando leggermente con il frattazzo in modo da ancorarla al supporto; le giunzioni di rete fra le varie strisce, devono essere effettuate sovrapponendo una fascia di circa 5/10 cm.

Fase 3: Dopo 24/36 ore (in base alla temperatura ed umidità ambientale), applicare un'ulteriore strato di RASER con frattazzo inox, in modo uniforme e compatto, affogando perfettamente la rete di armatura.

Fase 4: Dopo 24/36 ore (in base alla temperatura ed umidità ambientale), applicare sempre con frattazzo inox RASER livellando in modo ottimale la superficie.

N.B: Il prodotto risulta sensibile alla pioggia nelle 24/48 ore successive all'applicazione (in base a temperatura ed umidità ambientale); è importante rispettare la resa del prodotto per applicare lo spessore certificato. Prima dell'utilizzo, consultare attentamente le schede tecniche dei prodotti coinvolti nel ciclo.

VOCE DI CAPITOLATO	RASER - Rasante termico elastico, fibrato, ad effetto arenino, per esterni; a base di polimeri acrilici in emulsione acquosa e cariche a bassa conducibilità termica. Applicare su superfici murali opportunamente preparate, uno strato di prodotto con consumo medio di 1,4 l/m² Ciclo ThermoTEK SYSTEM Esterni: consumo medio 4,0 l/m² Al m² €
---------------------------	---

TEKpaint si riserva di aggiornare senza preavviso, le informazioni qui riportate avente carattere indicativo; qualora il prodotto venga impiegato fuori dal proprio diretto controllo, ne limita la responsabilità alla sola qualità.