

SILOX INTONACHINO

Rasante acril-silossanico elastico idrorepellente antialga

DESCRIZIONE ED IMPIEGHI

Rasante acril-silossanico, antialga, alcali-resistente, per esterni, indicato per la protezione e decorazione di tutte le superfici nuove o precedentemente pitturate; trova il suo massimo impiego su cicli di isolamento termico a cappotto, intonaci con presenza di cavillature, fessurazioni statiche (<1,0mm) o evidenti segni di rappezzi. Di facile applicazione, anche in giornate ventose e con temperature elevate, possiede ottima traspirabilità, impermeabilità ed elasticità pellicolare ed una eccellente resistenza agli agenti atmosferici. Può essere tinteggiato con le tradizionali paste coloranti concentrate o con qualsiasi sistema tintometrico; garantisce un'ottima tenuta della tinta finale, compatibilmente con il tipo di pigmenti usati (soprattutto gialli, rossi di natura organica); si raccomanda, per un'uniformità di tinta finale o per la prosecuzione di tinteggiature, di utilizzare lo stesso lotto di produzione del prodotto usato in precedenza come base di tinteggio.

DATI TECNICI E DI APPLICAZIONE

COMPOSIZIONE: A base di polimeri acrilici e silossanici in emulsione acquosa, pigmenti resistenti alla luce, sabbie di quarzo e cariche a granulometria calibrata ed additivi selezionati	
PESO SPECIFICO: 1750 ± 20 g/l (a 20°C)	VISCOSITÀ: Pasta morbida
SOLIDI IN VOLUME: 70 ± 1%	RESISTENZA AGLI ALCALI (UNI 10795): Alta
RESA: 1,5 l/m ² (una mano intonaco civile)	PERMEABILITA' AL VAPORE (UNI EN 1062-1): Sd<0,14 m
GRANULOMETRIA: 1,2 mm	ASSORBIMENTO D'ACQUA (UNI EN 1062-3): W ₂₄ <0,1 Kg/m ² h ^{0,5}
TINTA: Bianco e tinte cartella NCS	CONFEZIONI (L): 14
APPLICAZIONE E DILUIZIONE (acqua):	Frattazzo Inox a rasare 0-2% vol. Frattazzo PVC a finire

AVVERTENZE

- Teme il gelo
- Agitare prima dell'uso
- Non applicare su supporto caldo e sotto l'azione diretta del sole
- Non applicare con atmosfera nebbiosa o piovosa, a causa dell'elevata percentuale di umidità
- Applicare a temperatura compresa tra +5°C e +30°C ed umidità relativa <65%
- Proteggere la superficie pitturata dalla pioggia battente nei primi giorni successivi all'applicazione
- Proteggere marmi, pietre, vetri e parti verniciate
- Dopo l'uso lavare accuratamente gli attrezzi con acqua
- Stoccare in luogo asciutto ed al riparo dal sole

MODALITA' DI APPLICAZIONE

Il supporto deve essere asciutto, coeso ed esente da funghi, alghe ed efflorescenze saline; applicare preventivamente:

CLEANER in presenza di funghi ed alghe.

REMOVER in presenza di efflorescenze saline (salnitro).

• Su intonaco nuovo o stagionato a base calce o calce/cemento:

Dopo stagionatura di minimo 30/40 giorni (per superfici nuove), applicare una mano di FIX RIEMPITIVO; dopo minimo 24 ore, applicare una mano a rasare di SILOX INTONACHINO.

• Su intonaco già pitturato:

- Esente da vecchie pitture: spazzolare accuratamente con spazzola metallica; lavare con idropulitrice a bassa pressione e lasciare asciugare bene la superficie. Applicare una mano di FIX RIEMPITIVO, dopo minimo 24 ore, applicare una mano a rasare di SILOX INTONACHINO.
- In presenza di vecchie pitture e/o ripristini di intonaco: asportare le zone in fase di distacco; spazzolare accuratamente con spazzola metallica, lavare con idropulitrice a bassa pressione e lasciare asciugare bene la superficie. Ripristinare le zone asportate con malta idraulica o premiscelati; lasciare stagionare minimo 10 giorni. Applicare una mano di FIX RIEMPITIVO, sui rappezzi ed una su tutta la superficie; dopo minimo 24 ore, applicare una mano a rasare di SILOX INTONACHINO.

N.B: Per ottenere una finitura omogenea, le superfici attigue andrebbero sempre eseguite in un unico ciclo di lavoro, senza interruzioni; soprattutto nella stagione calda, sarà necessario un numero sufficiente di lavoratori su ogni ponteggio di impalcatura, per una lavorazione continua bagnato su bagnato.

Il rivestimento essicca fisicamente per evaporazione dell'acqua ed è asciutto in superficie dopo 24 ore ed in profondità dopo circa 2/3 giorni; durante il periodo invernale o in presenza di elevata umidità dell'aria, occorre quindi tener conto di un'essiccazione più lenta.

Prima dell'utilizzo, consultare attentamente le schede tecniche dei prodotti coinvolti nell'applicazione.

VOCE DI CAPITOLATO	SILOX INTONACHINO - Rasante elastico, idrorepellente antialga per esterni, con granulometria 1,2 mm, indicato per la protezione e decorazione di intonaci nuovi, con presenza di cavillature, fessurazioni statiche (<1,0mm) o evidenti segni di rappezzi e su cicli di isolamento termico a cappotto; a base di resine acriliche e silossaniche in emulsione acquosa. Applicare su superfici murali opportunamente preparate, uno strato di prodotto con consumo medio di 1,4 l/m² Al m² €
---------------------------	--